

DATENBLATT



PAROC Fire Steel Protect N1

Sehr steife, Steinwollplatte mit hohem Brandwiderstand. Sie ist mit einem natürlich gefärbtem Glastuch verkleidet.

Brandschutz für Stahlstrukturen.

PAROC Steinwolle sind für besonders hohe Temperaturen geeignet. Ab einer Temperatur von ca. 200 °C erfolgt eine Bindemittelverflüchtigung. Die Dämmeigenschaften bleiben bei gleichzeitigem Abschwächen der Druckspannung aber unverändert. Der Schmelzpunkt von Steinwolle liegt bei 1000 °C.

**Nennrohdichte
Verpackungen**

160 kg/m³
Kunststoffverpackungen auf einer Palette

ABMESSUNGEN		
BREITE X LÄNGE		DÄMMDICKE
600 x 1200 mm		20 mm
600 x 1200 mm		25 mm
600 x 1200 mm		30 mm
600 x 1200 mm		40 mm
600 x 1200 mm		50 mm
600 x 1200 mm		60 mm
Gemäss EN 822		Gemäss EN 823

EIGENSCHAFT	WERT	GEMÄSS
FORMSTABILITÄT		
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT	GEMÄSS
BRANDKLASSE		
Nichtbrennbarkeit	Nicht entflammbar	EN ISO 1182
Spezielle Strukturen könnten separate Feuertests erfordern.		
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Komprimierbarkeit / Stauchung CP	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Erscheinungsbild

Beschichtung	Glastuch mit natürlicher Färbung
--------------	----------------------------------



PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, www.paroc.de

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.