

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. 40236

| | |
|--|---|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix |
| Verwendungszweck(e) | Wärmedämmung in der technischen Gebäudeausrüstung und Industrie |
| Herstellwerk | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 1 für brandverhalten. System 3 für andere merkmale |
| Harmonisierte Norm | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Notifizierte Stelle(n) | Nr. 0809 – Eurofins Expert Services Ltd |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen:

Helsinki 1.3.2015



Paroc Oy Ab, Technical Insulation
Tommi Siitonen, Segment Manager

Erklärte Leistung(en)

| EIGENSCHAFT | WERT | GEMÄSS |
|---|--|----------------------------------|
| FORMSTABILITÄT | | |
| Maximale Betriebstemperatur - Dimensionsstabilität | ≤ 50 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707) |
| BESTÄNDIGKEIT DER THERMISCHEN UND BRANDEIGENSCHAFTEN | | |
| Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Alterung/Zerfall | Die Nichtbrennbarkeit der Mineralwolle verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euro-Klassifizierung des Produktes bezieht sich auf den organischen Inhalt, der mit der Zeit nicht ansteigt. | |
| Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen | Das Brandverhalten von Mineralwolle verschlechtert sich nicht bei hohen Temperaturen. Die Zertifizierung nach Euroklassen bezieht sich auf den organischen Inhalt des Produkts, der bei hohen Temperaturen konstant bleibt oder abnimmt. | |
| Beständigkeit der Wärmedämmung gegen Alterung/Zerfall | Die Wärmeleitfähigkeit verändert sich nicht mit der Zeit. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und bei Diffusionen nur Luft freigegeben wird. | |
| Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen | Die Wärmeleitfähigkeit verändert sich nicht mit der Zeit. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und bei Diffusionen nur Luft freigegeben wird. | |

Erklärte Leistung(en)

| EIGENSCHAFT | WERT | GEMÄSS |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| BAUSTOFFKLASSE | | |
| Brandschutzklassifikation, Euroclass | A2 - s1 , d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| THERMISCHES VERHALTEN | | |
| Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C, λ_{10} | 0,038 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Wärmeleitfähigkeit bei 50 °C, λ_{50} | 0,047 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
| Abmessungen und Toleranzen | T4 | EN 14303:2009+A1:2013 |
| WASSERDURCHLÄSSIGKEIT | | |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme WS, (W_p) | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
| WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT | | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | M2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
| ERMITTLUNG DER MENGE VON WASSERLÖSLICHEN IONEN UND DES PH-WERTES | | |
| Chlorid-Ionen, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |